



# SÜPER ENERJİ

## MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

### LABORATUVAR DENEY RAPORU

#### Laboratory Test Report

<b>Deney Tarihi</b> <i>Date of Test</i>	25.02.2016
<b>Numune Numarası</b> <i>Sample Number</i>	İ1124
<b>Numunenin Geldiği Yer</b> <i>Place of Origin</i>	İZMİR TESİS
<b>Kömür Cinsi ve Boyutu</b> <i>Coal Type and Size</i>	<b>ENERJİ CEVİZ</b>
<b>Numune Alım Tarihi</b> <i>Date of Sampling</i>	20.02.2016
<b>Numune Kabul Tarihi</b> <i>Date of Sample Received</i>	20.02.2016
<b>Açıklamalar</b> <i>Explanations</i>	-

### ANALİZLER

<b>Numune Durumu</b> <i>State of Sample</i>	<b>Birim</b> <i>Unit</i>	<b>Havada Kuru Değer</b> <i>Air Dry</i>	<b>Kuru Değer</b> <i>Dry</i>	<b>Orijinal Değer</b> <i>As Received</i>
<b>Toplam Rutubet / Total Moisture</b>	%	-	-	<b>10,46</b>
<b>Bünye Rutubeti / Inherent Moisture</b>	%	4,05	-	-
<b>Kül / Ash</b>	%	9,48	9,88	<b>8,85</b>
<b>Uçucu Madde / Volatile Matter</b>	%	29,55	30,80	<b>27,58</b>
<b>Üst Kalori Değeri / Gross Cal. Value</b>	kcal/kg	6811	7098	<b>6356</b>
<b>Alt Kalori Değeri / Net Cal. Value</b>	kcal/kg	-	6877	<b>6100</b>
<b>Toplam Kükürt / Total Sulphur</b>	%	-	-	-
<b>H seyler/ Extra Content</b>	%	-	4,49	-
<b>Sabit Karbon / Fixed Carbon</b>	%	56,92	59,32	<b>53,12</b>

Laboratuvar Sorumlusu  
Responsible for Laboratory  
**HALİL ULUSOY**